

Lamiere

a freddo/caldo, formato standard



Tabella dei pesi (kg/mq)

Formato (mm)	Spessore (mm)													
	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10
1000x2000	7.96	9.42	12.56	15.70	18.84	23.60	31.40	39.20	47.10	62.80	78.50	94.20	126.00	157.00
1000x3000	11.79	14.13	18.84	23.55	28.26	35.40	47.10	58.80	72.00	96.00	120.00	144.00	192.00	240.00
1250x2500	12.29	14.72	19.63	24.54	29.44	36.88	49.07	61.25	75.00	100.00	125.00	150.00	200.00	250.00
1500x3000	-	-	28.26	35.33	42.39	53.10	70.65	88.20	108.00	144.00	180.00	216.00	288.00	360.00

Finiture

ASTM

1	Laminato a caldo, ricotto e decapato
1D	Laminato a caldo, ricotto e decapato con leggera riduzione a freddo
2D	Laminato a freddo, ricotto e decapato
2B	Laminato a freddo, ricotto e decapato e "skinpassato"
BA	Laminato a freddo, ricotto e lucidato a specchio + PVC Laser
4	Laminato a freddo, ricotto, decapato e satinato + PVC Laser
6	Laminato a freddo, ricotto, decapato, satinatura spazzolata + PVC Laser

Forniamo anche:
PIASTRE e ANELLI
TAGLIO LASER-WATERJET - PLASMA E SEGA sino a 150 mm

LAMIERE MANDORLATE
LAMIERE COLORATE

Acciaio Inox
Aisi 304-304L
316-316L

